

# 安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 天冬聚脲防腐面漆-深灰

### 規格:

組成 : F524/F520/HDT 90/SP-103P

固化方式 : 自乾

### 特性:

高固含低 VOC、快乾、柔韌性好、耐候性好、耐磨抗衝擊優異。與環氧底漆兼容。

### 應用:

耐候面漆。

A 組分:	
物料及型號	含量
PUR-F520	23.00
PUR-F524	30.50
分散劑	1.00
鈦白粉	29.00
3A 分子篩	3.00
防沉劑(4200-20)	3.00
疏水型氣相二氧化矽(H15)	0.40
流平劑(L280F)	0.10
消泡劑(ADD-2040)	0.40
研磨至細度 $\leq 30\mu\text{m}$	
UV 吸收劑(UV-1130)	0.90
UV 光安定劑(UV-292)	0.50
硅烷偶聯劑(AP-S6010)	1.00
聚脲碳黑漿	2.40
醋酸丁酯	4.80
合計	100.00

B 組分:	
物料及型號	含量
醋酸丁酯	10.00
吸水劑(BF5)	0.50
硬化劑 Tolonate HDT 90	79.50
二甲苯	10.00
合計	100.00

配比: 2.0 : 1 質量比

性能參數:

活化期	1hr	顏色	深灰色
體積固含	80%	質量固含 A/B/AB	90%/81%/87%
表乾時間(25°C)	2hr	比重 A/B/AB	1.25/1.05/1.18
實乾時間(25°C)	4hr		
厚度	80um	VOC	155g/L
硬度	H		
伸長率	-		
拉伸強度	-		
回彈力	-		
光澤度	90°		

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機: 1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)