

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

油性銀漿用於水性塗料處理方法

參考配方：

1	腐蝕抑制劑 Pripol 1040	：	50.0
2	共溶劑 Butylglycol	：	50.0
合計		：	100.0

* 預先攪拌混合均勻 30 分鐘。

1	油性銀漿	：	50.0
2	前項預混合漿料	：	50.0
合計		：	100.0

* 以低剪切力攪拌至充分濕潤均勻，置放一個晚上。

* 使用前 PH 值需調整到 6~8。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁（第一版 2012.06）