

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## SAPICI 新產品快乾硬化劑 polurene7581 特性比較

品名	HR-B	7581	AC510
1 可使用時間 (pot-life) :	3 小時	5~6 小時	10 小時
2 指觸時間 (dust Free) :	10 分鐘	10 分鐘	20 分鐘
3 指壓時間 (touch free) :	40 分鐘	40 分鐘	65 分鐘
4 光澤度 (gloss 60°角) :	25	30	45
5 撓曲性 (flexibility) :	+	+++	++++
6 透明性 (transparency) :	+	+++	++++
7 NC 相容性 (compatibility) :	+	+++++	+++++
8 NCO%	8.0%	8.0%	7.2%
9 溶劑	BAC	BAC	BAC