

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

超高分子量爽滑、耐刮傷防貼黏滑劑產品資訊

1. S-15044: 80%, 75 萬 cps, 聚矽氧烷聚合物, 提供極佳滑度、耐刮傷性、光澤、防貼黏(合)、離型效果及降低摩擦係數。**合成革面塗有特別效果**。相當品 Dow Corning 51。
2. S-15244: 80%, 140 萬 cps, 聚矽氧烷聚合物, 提供極佳滑度、耐刮傷性、光澤、防貼黏(合)、離型效果及降低摩擦係數。**合成革面塗有特別效果**。相當品 Dow Corning 51。
3. S-15444: 80%, 140 萬 cps, 聚矽氧烷聚合物, 提供極佳滑度、耐刮傷性、光澤、防貼黏(合)、離型效果及降低摩擦係數。**合成革面塗有特別效果**。相當品 Dow Corning 51。
4. S-15465: 65%, 2000cps, 聚矽氧烷聚合物, 提供極佳滑度、耐刮傷性、光澤、防貼黏(合)、離型效果及降低摩擦係數。**合成革面塗有特別效果**。相當品 TEGO 482(65%)
5. S-15865: 65%, 3000cps, **聚二甲機矽氧烷膠(gum)**的分散液, 提供極佳滑爽性、抗刮傷性、光澤度、抗回黏性及離型效果。**對油性塗料特別有效, 尤其是皮革面漆**。
6. S-3411: 100%, 400cps, **矽利康二醇共聚物**, 可作為乳化劑用於各式個人護理配方和工業化學配方。**可提供疏水性並改善熱穩定性**。可作為塗料和油墨的滑劑(slip)。
7. S-6344: 100%, 100 萬 cps, **超高分子量聚二甲基矽氧烷膠(polydimethylsiloxane gum)**, 提供極佳滑度、耐污性、降低摩擦係數、光澤、抗回黏性和離形性。**特別適合用於油性塗料, 尤其是皮革面漆**。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。