

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：
www.twanfong.com

水性消光 PU 分散液目錄

產品編號	固含量 (%)	25°C黏度 (cps)	100%模量 (kg/cm ²)	伸長率(%)	抗張強度 (kg/cm ²)	特性及應用
UM-0523	30±2	<3000	-	-	-	絨毛手感。適用木器、印刷、包裝、油墨等。可附著 OPP、TPU。
UM-1523	30±2	<3000	-	-	-	手感佳、耐刮傷、 黑度 。適用皮革、織物、紙張及薄膜。
UM-2128	36.5±1.5	400~1200	4	380	140~180	聚醚型。柔軟、耐化性。適用一般塑膠及汽車內部塑膠塗裝。(含 NMP)
UM-2130PM	36.5±1.5	400~1200	4	380	140~180	聚醚型。柔軟、耐化性。適用一般塑膠及汽車內部塑膠塗裝。
UM-2134	32.5±1.5	400~1200	35	420	160~240	聚醚型。柔軟感、耐化性。適用一般塑膠及汽車內部塑膠、紙張、皮革塗裝。
UM-4102	32.5±0.5	-	-	-	-	聚碳型(PC)。粒徑=1~3μm。耐乙醇、耐磨性。適用服裝、箱包、鞋業、室內裝飾材等。
UM-4550	32	-	-	-	-	聚碳型(PC)。耐乙醇、耐磨性。PVC 基材遮蓋效果佳。
UM-4570	32±1	<500	-	-	-	聚碳型(PC)。不含 NMP、NEP。對 PVC、PU、PET 及 BOPP 有極佳密著， 適用於底塗 。
UM-4575	32±1	<800	-	-	-	聚碳型(PC)。不含 NMP、NEP。高耐化性、耐溫性的 彈性膜，適用於面塗 。
UM-4980	>30	600~1000	-	340	約 153	聚醚型。粒徑=1~3μm。 硬度=80A 。柔軟、滑爽、有彈性、耐乾、濕擦牢度佳，不會泛白。適用紙張、PET/OPP 膜、皮革表處、金屬及陶瓷表處、紡織品等。

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155(代表) FAX：886-4-23507373 E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：
www.twanfong.com

產品編號	固含量 (%)	25°C黏度 (cps)	100%模量 (kg/cm ²)	伸長率(%)	抗張強度 (kg/cm ²)	特性及應用
UM-8111	32±1	<500	-	-	-	聚碳型(PC)。不含 NMP、NEP。高耐化性、耐溫的 彈性薄膜
UM-8510	32±1	<500	-	-	-	聚碳型(PC)。不含 NMP、NEP。對 PVC、PU、PET、BOPP 有極佳密著。
UM-19187	32±1	1500~3000	-	-	-	聚碳型(PC)。 優異黑度、展色性、耐水解性、耐化性、抗刮，絨毛手感和彈性手感 。適用柔軟底材-皮革、紙張。
UM-19188	38±2	400~1000	-	-	-	優異黑度、展色性、耐水解性、耐化性，膚質手感 。適用柔軟底材-皮革、紙張，滾塗流平性佳。
PUR MATT 310 VP	42±1	200~1800	-	-	-	聚醚型。MFFT=10°C。耐化性、耐水解性、 高摩擦係數，柔軟感，在深色底材上有高透明性。用作紙上光(OPV)可增強下方印墨的顯色 。1K、2K 皆可。適用塑膠、皮革、紡織品、玻璃瓶、包材。
PUR MATT 910 VP	35±1	20~2000	-	400	約 326	MFFT=15°C。 硬質且柔軟，高摩擦係數(防滑動能)、抗回黏，在深色底材上有高透明性 。適用塑膠、木器、上光油等。
Witcobond 391-64	40±1	200~800	-	-	-	MFFT=0°C。陰離子 脂肪族聚酯 。無共溶劑。
Witcobond XP28-4	40±1	400~1000	-	-	-	陰離子脂肪族聚碳(PC)。搭配 XP29-2 可通過熱老化 120°C×7 天、IPA/乙醇×1kg×10 循環、耐磨×100000 循環、撓曲 Ballyflex×300000 循環、低溫撓曲、耐磨耗 Taber CS-10×1kg×1000 循環等測試。添加用。