

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

水性OH基亞克力分散體

1. WAC-6616/45: 45±1%, **OH價: 100(固體)**, Tg: -30°C, 有高光澤, 高豐滿度, 良好的耐化性, 耐水性, **做高溫烤漆**, 可搭配胺基美耐敏: M303、M325、WM3270 或用水性封閉NCO硬化劑。
2. WAC-6621/44: 44±1%, **OH價: 45(固體)**, 共溶劑DPB: 8%, 具有快乾性, **對塑膠基材(ABS、PC、PMMA)附著良好**, 對玻璃基材附著好, 做水性雙組份PU塗料, 應用於3C塑料的色漆, 木器的高光面漆。
3. WAC-6634/45: 45±1.0%, **OH價: 108(固體)**, 具有**高硬度**, 快乾性, 對金屬基材附著良好, **優異的耐候性**, 應用於大巴、軌道交通中塗色漆。
4. WAC-6645/44: 44±1.0%, **OH價: 129(固體)**, **酸價: 18**, **二級分散體**, 具有**優越的光澤豐滿度**, 極佳的**反應性和乾燥性**, 優異的耐水性, 耐酸鹼性, 活化期長(25°C/約4小時)常溫交聯架橋。適用於水性2K-PU塗料, 應用於工程機械、3C塑料面漆、汽車修補漆、金屬防蝕塗料面塗、高檔水性木器面漆。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。