

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

水性聚酯PU分散體

由特殊聚酯合成：不易水解，高硬度(媲美PC-polyol PU)帶有-COOH及OH兩種官能基：

1. U-6827/41：41±1%，OH價：37(固體)，具有高應硬度，高光澤，高豐滿度，對金屬，塑膠底材附著良好，可做2K-PU及氨基烤漆。
2. U-6829：40±1%，硬質PUD，塗膜硬度(常溫5天)：F~H，耐濕氣，耐化性及耐摩擦性，用於金屬，塑膠，木器的面塗，做單組份或與聚氮丙啶(WHPZ-5150)並用。
3. U-6826：40±1%，100%模量：50~100kgf/cm²，伸長率：170~230%，抗張強度：130~160kgf/cm³中軟質、耐水性佳、耐化性，耐侯性好。常溫自乾，也可以加入架橋劑，如聚氮丙啶(WHPZ5150)或水性NCO硬化劑(WH5854、WH-2655、WH2110)更增加耐化性及機械性。外牆、瓷磚的防水塗膜。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。