

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

PU合成革及其他PUR材料用助劑

A. 消(脫)泡劑：

1. BYK-LPA5551：>98%不揮發份，甲基烷基矽酮，在PUR溶液中快速自行脫氣泡，在應用時防止泡沫或氣泡進入，用量：0.1~0.3%，我司相當品：HANSA SP 1195或S1824或S123(有另支產品申請了)。也可以試ADD-3236(>98%烷基矽酮)。
2. BYK-L9505:89.5%不揮發份，非矽的，PUR溶液在抽真空中快速脫氣泡，在應用時防止泡沫或氣泡進入，用量：0.1~0.3%，我司相當品：D 560或DS 3067PG：89%氟矽消泡劑更強消泡力。

B. 滑爽、平坦防貼黏(合)劑：

1. BYK-L9560：>98%不揮發份，聚醚改性矽酮，減少 PU 塗料表面張力，減少 PU 塗料的表面沾黏(tack)，乾燥前增進平坦性，也能減少最終成品的貼黏。當用於凝集法(coagulation)時能減少所謂的水痕(Water marks)，用量：0.1%~0.3%。我司相當品：HANSA LPW 785 或 HANSA LPW 788 及 SOH-3676。
2. BYK-325：52%聚醚改性甲基烷基矽酮，閃點：>46°C，可以減少 PU 塗料表面張力，減少 PU 塗料的表面沾黏，增進離型紙的濕潤性，改進塗料乾燥前的平坦性，且不會影響透明性，用量：0.1%~0.3%，我司相當品：

C. 離型紙及底材濕潤劑：

1. BYK-L9565：≥97%不揮發份，OH官能基聚醚改性聚二甲基矽酮，增進在離型紙上的PUR 面塗的濕潤性及平坦性，增進在不織布上的濕潤性，防止、減少針孔，用量：0.1%~0.3%，我司相當品HANSA SP 1076D或SOH-9565。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。