

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## CHT 技術資料

2015.2.13 – 客戶：尋找水泥面砂用的矽乳液，要防止水滲透。國外介紹用 3~5%的 SR 580 及 1~2%的 HP 120 加到水泥面砂上，可以防止水氣。
2016.8.6 – 客戶：對水泥牆可以防止白華的最佳產品。國外介紹 HP 120。
2017.8.22 – Q. : ADD-62020 和 ADD-63100 哪支較適合用於要求爽滑和抗汙的消光系統透明 UV 光油? A. : 對於這個應用 ADD 62020 較適合，它給予爽滑性且可能可以使用於透明 UV 光油。
Q. : ADD-4035 是否適合用於要求馬克筆/原子筆易擦式的 2K-PU 的透明光油? A. : 是，ADD 4035 適合用於透明 2K-PU 光油。若要求更佳的抗密著性和易擦拭效果，可以使用 ADD 4090。
ADD 150(舊名 SP 1050) – 表面張力 21 Nn/m ADD 1015(舊名 SP 1250) –表面張力 28 Nn/m ADD 1205(舊名 SP 1400) – 表面張力 28 Nn/m
2017.8.23 – Variphob MS 2000(可用 1:6 水開稀)，Variphob MS 3000(可用 1:9 水開稀)，在石材上當撥水劑使用，並有荷珠效果，Variphob MS 2000 最不會(最少)改變石材原始外觀，避免沾污(stain)，Variphob MS 3000 極佳荷珠效果，主要用於垂直應用上。
2019.6.4 – 客戶：PVC 皮上抗污：第一層用 HANSA HAB 5-1 A&B (濕膜 30 microns)，第二層用 HANSA LPF 158 A&B (濕膜 100 microns)。
2019.8.6 – 客戶：用於合成皮的無氟撥水劑，介紹使用 LPW 854、LPW 714、LPW 718。LPW 714 及 LPW 718 可能可以溶於 DMF。
2021.2.25 – 客戶：添加 5~10%的 CORIOLEN SOFT，可以提供 PU 皮的濕止滑效果。