

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

REAXIS 技術資料

| |
|--|
| 2021.11.9 – C716 含約 60%的 Bi neodecanoate 及 40%的 free neodecanoic acid。是美國 Vertellus 公司 COSCAT 83 的相當品。 |
| 2022.12.15 – Q. REAXIS C739E50, C739P50 用於合成水性 PU 樹脂時，是否會影響到其耐水解性？ |
| A. 我們還沒有研究對耐水解性的影響，假設在典型的催化添加量(0.3%)，影響將是最小的。 |
| |
| |